ShoeFlex 9075A

Паспорт марки Vortex Wave. Механические свойства — как напечатано, без отжига.

Режим печати

Сопло	**220–260 °C**
Стол	**50–60 °C**
Камера	**не требуется**
Сушка	**6–8 ч при 60 °C**
Объёмная скорость	**3–6 мм³/с на сопле 0,4 мм, в расчёте про**

Паспортные характеристики

Твёрдость прутка · паспорт, без отдельного ISO	**90 A**
Твёрдость изделия · паспорт, без отдельного ISO	**75 ± 5 A**
Плотность · ISO 1183	**1,18 г/см³**
Напряжение при удлинении 100 % · ASTM D412	**3,2 МПа**
Напряжение при удлинении 300 % · ASTM D412	**6,5 МПа**
Прочность на разрыв · ASTM D412	**16,9 МПа**

Примечания

— Сушка — в сушильном шкафу с обдувом.

— Хранить в закрытом пакете с осушителем, без света.

— Ретракт в паспорте: 1,5–2 мм при 20–40 мм/с.